

KONTROLA DOSTAWY

1. Po otrzymaniu przesyłki oceń stan opakowania i czy nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych.
2. W przypadku zastrzeżeń sporządź protokół szkody i wykonaj zdjęcia – dokumentacja jest podstawą do reklamacji transportowej.
3. Po rozpakowaniu towaru upewnij się, że ilość, wymiary oraz kolorystyka są zgodne z zamówieniem. Wszelkie rozbieżności należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy w terminie 7 dni od otrzymania towaru, przed rozpoczęciem dalszych prac.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

1. Po dostawie należy usunąć z opakowania folie stretch oraz rozciąć taśmę spinającą płyty. W ciągu maksymalnie 7 dni wyjąć płyty i ustawić je pionie, na równej powierzchni, z zapewnionym dostępem powietrza.
2. Produkty muszą być składowane wyłącznie w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł wilgoci.
3. Za uszkodzenie płyt w wyniku nieprawidłowego przenoszenia odpowiada użytkownik.
4. Nie wolno przechowywać płyt ciasno ułożonych jedna na drugiej.
5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego składowania.

DODATKOWE UWAGI

1. Właściwości betonu architektonicznego wynikające z jego naturalnej specyfiki nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Każdy element wykonany z betonu posiada indywidualne cechy, które są efektem procesu produkcyjnego oraz użytych surowców.
2. Płyty betonowe charakteryzują się zróżnicowaną kolorystyką, przebarwieniami, nierównomiernym rozmieszczeniem porów czy kruszywa na powierzchni. Elementy te podkreślają unikatowy charakter materiału i są uznawane za jego walor estetyczny, a nie wadę. Nie stanowią tym samym podstawy do reklamacji ani wymiany produktu.
3. Naturalne nierówności powierzchni montażowej, a także lekko wystające ziarna kruszywa są typowe dla betonu i mogą poprawiać przyczepność w trakcie klejenia. Należy również pamiętać, że niewielkie odkształcenia płaszczyzny są charakterystyczne dla elementów wykonywanych metodą odlewania i mieszczą się w normach dla płyt betonowych. Dopuszczalne tolerancje wymiarowe wynoszą $\pm 2,0/2,5$ mm. Odchylenie od płaskości na odcinku 100 cm wynosić może maksymalnie 2,5mm.

ZALECENIA PRZED MONTAŻEM

1. Przed montażem dokładnie obejrzyj każdą płytę. Zwróć uwagę na kolor, wymiar i powierzchnię – różnice w odcieniach lub fakturze mogą występować ze względu na proces produkcyjny i nie są uznawane za wady.
2. Zanim przystąpisz do montażu, zalecamy rozłożyć wszystkie płyty „na sucho”, aby dopasować kolory i porowatość w sposób estetyczny.
3. Po rozpoczęciu montażu reklamacje związane z wyglądem, wymiarami lub uszkodzeniami nie będą rozpatrywane

MONTAŻ

1. Przygotowanie podłoża rozpocznij od usunięcia wierzchniej warstwy gleby (humus) do głębokości ok. 20-35 cm, wyrównaj i zagęść grunt rodzimy. Na słabo przepuszczalnym gruncie rozłóż geowłókninę, a następnie warstwę odsączającą z piasku. Ułóż warstwę nośną z kruszywa (np. 0-31 mm) o grubości 10-30 cm (w zależności od obciążenia), zagęść mechanicznie lekką zagęszczarką. Na zagęszczonej podbudowie rozsyp warstwę podsypki (np. grys 2/8 mm lub piasek) o grubości 2-4 cm, wyrównaj przy pomocy łaty profilującej, nie zagęszczając jej.
2. Układanie płyt zaczynaj od obrzeży, aby nie niszczyć podsypki. Delikatnie dobijaj płyty gumowym młotkiem, zaczynając od środka, aby osadzić je w podsypce. Elementy docinaj szlifierką kątową z tarczą do betonu, pamiętając o spłukaniu pyłu wodą.
3. Wypełnij spoiny suchym piaskiem płukany (frakcja 0-2 mm lub 1-3 mm) lub przy szerokich odstępach kamieniem dekoracyjnym

ZALECENIA MONTAŻOWE

1. Płyty nawierzchniowe można docinać na miejscu montażu przy użyciu piły wodnej z tarczą diamentową lub szlifierki kątovej. Po przycięciu należy oczyścić krawędzie.
2. Montaż powinien być wykonywany przez osoby z doświadczeniem lub przy zachowaniu najwyższej staranności i zgodnie ze sztuką budowlaną.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA POWIERZCHNI

1. Do czyszczenia powierzchni i usuwania zabrudzeń zaleca się używania miękkiej ściereczki i wody. Można używać łagodnych detergentów. Nie stosować silnych środków chemicznych, kwasów, zasadowych detergentów ani agresywnych substancji chemicznych.
2. Unikać przeciągania ciężkich lub ostrych przedmiotów bezpośrednio po powierzchni, by nie powodować zarysowań ani uszkodzeń.
3. Płyty są fabrycznie zaimpregnowane preparatem hydrofobowym. W przypadku potrzeby impregnację powierzchni warto powtórzyć po pewnym czasie zgodnie z zaleceniami producenta impregnatu, zwłaszcza w miejscach narażonych na wilgoć, zabrudzenia lub intensywną eksploatację.

PARAMETRY TECHNICZNE

	
GREYT Dominik Laszczak, Ul. Królowej Jadwigi 17, 34-325 Łodygowice NIP: 5532555876	
25	
EN 1339	
Betonowa płyta brukowa – tarasowa BPB GREYT Płyty brukowe betonowe o dowolnych wymiarach.	
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub elementy pokrycia dachowego.	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień:	Klasa A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego:	Uznaje się za zadowalające
Emisja azbestu:	Brak azbestu
Wytrzymałość na zginanie:	Klasa 2/T
średnia [MPa]:	≥ 3,5
minimalna [MPa]:	≥ 2,8
Odporność na poślizg/ poślizgnięcie:	Zadowalająca
Współczynnik przewodności cieplnej [W/(m*K)]:	1,2
Trwałość – Nasiąkliwość:	Klasa 2, znakowanie B
Trwałość – Odporność na zamarzanie/rozmarzanie:	Klasa 3, znakowanie D Ubytek masy po badaniu kg/m ² <1,0 przy czym żaden pojedynczy wynik nie większy niż 1,5
Deklaracja właściwości użytkowych nr:	BPB-T-2025-GREYT-500